

## テラゾタイル

CSR (湿潤) 0.49~0.5/

曲げ強度 プレス成型品 6N/mm<sup>2</sup>~  
流し込み成型品 5N/mm<sup>2</sup>~

厚み プレス成型品 400角 t = 32 mm (15 mmまで厚み落とし可能)  
300角 t = 30 mm (15 mmまで厚み落とし可能)  
流し込み成型品 要相談

重さ t = 32 77 kg/m<sup>2</sup>  
t = 20 48 kg/m<sup>2</sup>  
t = 15 36 kg/m<sup>2</sup>